

FT-Kortti

5514-h5 ja r5 Kesto Sokkelimaali

Tuote	Hengittävä akrylaattipohjainen alkalinkestävä vesiohenteinen sokkelimaali.
Soveltuvuus	Soveltuu ulkokäyttöön harkko- rappaus-, tiili-, betoni- tasoite ja puupinnoille, ei muodosta tiivistä kalvoa.
Ominaisuudet	<p>Kesto sokkelimaalin ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hengittävä peittävä sokkeli maalimainen pinnoitusaine • vesiohenteinen ja säänkestävä • himmeä • vesiohenteinen ja alkalinkestävä • tarttuu hyvin puuhun ja huokoisille pinnoille • sävyt rr23 harmaa ja rr32 ruskea. • valmistettu Suomessa

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 %				
Tiheys	n.1,35-1,40 kg/l ISO 2811				
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Tuote ei ole helposti syttyvää. Avatun tuotteen säilyvyyttä ei voida määritellä.				
Riittoisuus	<table> <tr> <td>Käytännön riittoisuus: rappaus</td> <td>4-6 m²/l.</td> </tr> <tr> <td>tasoite</td> <td>6-8 m²/l.</td> </tr> </table>	Käytännön riittoisuus: rappaus	4-6 m ² /l.	tasoite	6-8 m ² /l.
Käytännön riittoisuus: rappaus	4-6 m ² /l.				
tasoite	6-8 m ² /l.				
Lämmönkesto	-50 -- +80°C				
Säänkesto	Hyvä, myös teollisuus ja meri-ilmastossa.				
Kuivumisaika	+23°C, RH%50. Maalattupinta on pölykuiva n.1-2 h kuluttua. Päälle maalattavissa 2-5h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin aikoihin.				
Työvälineet	Sivellin, tela tai ruisku. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,027" - 0,029" / suodatin 0,560 - 0,580 mm. -ohennemäärä 0 - 10 til. %.				
Kiiltoryhmä	Himmeä RT5.				
Maalautuoteryhmä	2012 416 Dispersiomaalit RL 11...13				
Ohentaminen	Pintamaalaus max 5 % til.%. Pohjamaalaus max. 10-15 til.%				
Ohenne	Vesi				
Työvälineiden pesu	Vesi				
Pakkauskoot	5L muoviasia.				
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 130g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC<130g/l.				

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet	Maalausolosuhteiden on oltava poutainen ja sateeton. Lämpötilan on oltava yli + 10°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80%. Puun kosteuden tulee olla alle 20%, sekä lämpötilan koko kuivumisen ajan yli +5°C.
Käsittelyohje	Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita. Poista pinnoilta irtoava pinta-aines, vanha hilseilevä maali, levät, sammaleet ym. epäpuhtaudet esim. harjalla, painepesurilla tai teräsharjalla. Mustapilkkuhomeessa olevat pinnat pestään emäksisellä pesuaineella esim. 5059 Fintex Maalarin

FT-Kortti

tehopesulla ja pestyt pinnat käsitellään 5080 Fintex Homeenesto- ja poistoaineella ja pintojen annetaan kuivua hyvin. Pohjustukseen voidaan käyttää maalia itsessään ohennettuna max. 10 % puhtaalla vedellä.

Maalaus suoritetaan tarpeen mukaan 1-3 kertaan. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä sävyn tasalaatuisuuden varmistamiseksi ja sekoita maalia tarpeen mukaan maalaustyön aikana. Maalin levitys tehdään siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Ruiskutuksen jälkeen pinta tasoitetaan siveltimellä tai sienellä. Vältä maalaamista illalla, sateen uhatessa tai voimakkaassa auringonpaisteessa. Maalaukseton määrään ja menekkiin vaikuttavat maalattava materiaali ja sen pohjaväri, sekä valitun värisävyn yleinen peittävyys. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen. Vältä valumiin muodostumista pinnoilla, koska ne kuivuvat muita pintoja huomattavasti hitaammin.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa maalausolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä.

Käyttöturvallisuus Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.



Tulenarkuus Ei palava.

Kuljetus Ei rajoituksia