



Käyttöala: Nahan, kankaan, huovan, säkkien, pahvin, paperin ym. liimaukseen teollisuus-, koti- ja askartelukäytössä

Soveltuvuus:

Erilaisten kankaiden ja nahan liimaukseen kun halutaan kestävä ja joustava liimasauma. Materiaalit, esimerkiksi villa, huopa, puuvilla, polyesteri, akryyli, pellava ja erilaiset nahat. Teltat, kankaat, suojat, suojapressut, purjeet, saumavahvistukset.

Käyttöohje:

Liimattavat pinnat puhdistetaan. Liimaa levitetään ohut kerros toiseen liimattavaan pintaan ja pinnat puristetaan välittömästi yhteen. Liima voidaan levittää myös molempiin pintoihin. Tällöin odotetaan, että liima on kuivunut värittömäksi ja puristetaan pinnat lujasti yhteen. Liima voidaan levittää siveltimellä tai telalla. Alin liimauslämpötila yli +10 °C. Liimaus on heti pitävä, mutta saavuttaa lopullisen lujuutensa noin vuorokauden kuluttua. Liimatahtrat poistetaan tuoreena vedellä, ja kuivuneet liimatahtrat bensiinillä. Tiettyjen nahkalaatujen sisältämät rasvat ja muut aineosat voivat reagoida luonnonkumin kanssa ja aiheuttaa värimuutoksia nahkaan melko pitkänkin ajan kuluttua. Yhteensopivuus on varmistettava ennen liimausta. Epävarmoissa tapauksissa on syytä suorittaa koeliimaus ennen varsinaista liimausta.

Maitoliiman ominaisuudet:

- luonnonlateksipohjainen dispersioliima
- vesiohenteinen
- kotimainen
- väri valkoinen. Varastoitaessa liiman värimuutos beigeen mahdollinen. Kuivuttuaan väritön liimasauma.
- 1- tai 2-puoleinen liimaus
- auringon ja UV-valon vaikutuksesta liimasauma muuttuu kellertäväksi ja pehmenee, jos sauma ei ole vulkanoitunut
- pakkasen- ja konepesunkestävä saumana
- suojeltava jäätymiseltä
- luonnonlateksipohjaista liimaa saatavana myös vahvempana versiona Nava (1165)

Varastointi: 6 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +10...+20°C.

Pakkauskoot: 250 ml, 1, 5 ja 10 l

Kuljetus: Tuote on pakkasenarkaa ja vaatii lämpimän kuljetuksen

Käyttöturvallisuus: Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto: Työvälineiden pesuveden voi kaataa viemäriin. Kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista.



Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n. 60 p-%	Lämpötilankesto saumana	n. +50 - +60°C
Tiheys	0,95 kg/l	Välineiden pesu	vesi
pH	9-10	Tulenarkuus	ei palava
Avoin aika	10-30 min	Riittäisyys	2-4 m ² /l
Työskentelyaika	1-2 h	Kuivumisaika	1-3 h
Vulkanointilämpötila	140-150 °C		
Vulkanointiaika	n. 10-15 s. Hidas vulganoituminen huoneenlämmössä.		